



SikaCeram®-815 EG

Затирка эпоксидная

Двухкомпонентный эпоксидный состав
для заполнения швов плиточных облицовок

Местное представительство компании Sika:



Перед применением материала
ознакомьтесь, пожалуйста,
с последним техническим
описанием продукта.

По вопросам качества обращаться:
ООО «Сика», Россия, 141733,
МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14;
Тел.: +7 (495) 577 73 33
www.sika.ru
www.sikahome.ru



SikaRussia



SikaRussia



SikaRussia



SikaRussia

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▲ Высокая долговечность и стабильность цвета
- ▲ Устойчива к росту грибков
- ▲ Безусадочная
- ▲ Полностью водонепроницаема
- ▲ Время жизни затирки до 60 минут
- ▲ Устойчива к большинству загрязнений, легко моется

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Душевые



Кухонные фартуки



Хаммамы



Производственные помещения



Бассейны



Технические помещения



ЗАТИРКА ЭПОКСИДНАЯ SikaCeram®-815 EG ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ПЛИТОЧНЫХ ОБЛИЦОВОК

Технические характеристики:

Ширина швов на стенах	1–10 мм
Ширина швов на полах	1–15 мм
Допустимая температура применения	от +12 °С до +30 °С
Оптимальная температура состава	от +18 °С до +23 °С
Жизнеспособность при 23 °С	60 мин.
Готовность к пешеходной нагрузке	24 часа
Пропорции смешивания: Цвет «Хамелеон» Остальные цвета	A : B = 14,5 : 1 A : B = 13,2 : 1

ФОРМУЛА РАСЧЁТА РАСХОДА ЗАТИРКИ

$$\frac{(A + B)}{(A + B)} \times h \times j \times 1,65 = \text{кг/м}^2$$

где А — длина плитки, мм; В — ширина плитки;
h — толщина плитки, мм; j — ширина шва;
1,65 — плотность состава, кг/л.

ИНСТРУКЦИЯ

- ▶ Очистить плитку и швы.
- ▶ Перемешать отвердитель и добавить его в ёмкость с пастой.
- ▶ Смешать компоненты с помощью шпателя или низкооборотного электроинструмента на скорости не более 400 об./мин до получения однородной массы.
- ▶ Заполнить швы резиновым шпателем, сразу убрать излишки тем же инструментом.
- ▶ Очистить облицовку влажной комбинированной целлюлозной губкой, сначала поролоновым слоем, затем целлюлозным.
- ▶ Если после очистки остались следы затирки или эпоксидная плёнка, удалить их очистителем SikaCeram®-958 EC.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- ▶ Используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Убедитесь в возможности очистки облицовочного материала от остатков затирки.
- ▶ Затирка в цвете «Хамелеон» под действием УФ-излучения склонна к пожелтению.
- ▶ Восприятие затирки в цвете «Хамелеон» на плитках с тёмными торцами и образцом может отличаться.
- ▶ Цвет отвердевшего состава может отличаться от цвета на печатной продукции и наклейки на упаковке.
- ▶ Цвет затирки в разных партиях может отличаться.
- ▶ Во избежание разнотона используйте комплекты состава из одной партии.