

SikaCem®-1 Color

Пигменты для бетона и растворов

Описание	SikaCem®-1 Color – высококачественные порошкообразные пигменты для бетона и строительных растворов на основе оксидов железа, обладающие высокой долговечностью. Соответствуют основным требованиям директив ЕС согласно EN 12878-2014.
Применение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бетонные конструкции ■ Кладочные растворы ■ Декоративные изделия из бетона ■ Цементные штукатурки и стяжки ■ Растворы на основе извести / гипса
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая окрашивающая способность ■ Высокая стойкость к воздействию ультрафиолета ■ Быстрое и равномерное распределение в смеси ■ Не замедляют твердение бетона или растворов ■ Не оказывают влияния на состав смеси ■ Совместимы со всеми добавками

Технические характеристики

Основа	Оксиды железа	
Внешний вид	Порошок	
Насыпная плотность	Жёлтый пигмент	350-450 кг/м ³
	Охра пигмент	400-500 кг/м ³
	Синий пигмент	650-750 кг/м ³
	Чёрный пигмент	700-800 кг/м ³
	Красный пигмент	750-850 кг/м ³
	Коричневый пигмент	750-850 кг/м ³
	Зелёный пигмент	1000-1100 кг/м ³
Хранение	36 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и мороза, при температуре от +5°C до +30°C.	
Упаковка	Пластиковая банка ёмкостью 1,5 л. Вместительность упаковки зависит от цвета пигмента:	
	Жёлтый пигмент	500 г
	Охра пигмент	500 г
	Синий пигмент	1000 г
	Чёрный пигмент	1000 г
	Красный пигмент	1000 г
	Коричневый пигмент	1000 г
	Зелёный пигмент	1000 г

Concrete



Рекомендации по применению

Дозировка От ½ до 2 банок пигмента на 25 кг вяжущего (цемент, известь, гипс) или от 1,0 до 5,0% от массы вяжущего. В большинстве случаев оптимальная дозировка составляет 2-3% от массы вяжущего. Дозировка пигмента варьируется в зависимости от требуемой интенсивности цвета.

Применение Пигмент SikaCem®-1 Color добавляется в миксер к сухим компонентам бетонной или растворной смеси, до смешивания их с водой, и перемешивается с ними до равномерного распределения красителя в объеме. После добавления воды и других жидких компонентов (в случае применения пластификаторов) смесь перемешивается в бетоносмесителе не менее 3 минут до получения гомогенного состава. Перед использованием смеси необходимо визуально удостовериться в равномерности распределения пигмента в объеме смеси.

Важные замечания

Совместимость с другими материалами Пигменты SikaCem®-1 Color обладают высокой совместимостью с другими добавками, используемыми при производстве бетона и строительных растворов.

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал.

Экология Не высыпать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.

Юридические замечания Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415 22 58
Факс: +7 (812) 415 22 14
E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимова,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18
Официальный сайт
www.sika.ru

